

Smart Pack Antiqua Gold

Modelo

SMART PACK - PAGINAÇÃO PARA 1 M2

ANT023A



10x10	10x20		10x10	10x20		10x10	10x10	20x20	
10x10	20x20		10x10	10x10	20x20		10x10	20x20	
10x10	20x20		10x20	10x10	20x20		10x20		10x10
10x20		10x10		10x20	10x10	10x10	20x20		10x10
10x10	10x20		10x10		10x20	10x10	10x20	20x20	
10x10	10x20	10x10	20x20			10x20		10x20	10x20
10x20	10x20	10x10	20x20		10x20	10x10	10x10		10x10
	20x20		10x20		20x20		10x10	20x20	
10x10	20x20		10x20	10x10	20x20		10x10	20x20	
10x10	10x10	10x10		10x10	10x10	10x20		10x10	10x10

Recomendações

- Parede / Piso
- Espessura ~ 2 a 3cm
- Área Externa
- Área Interna
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 50kg / m2

Smart Pack Antiqua Gold

Manual de Instalação - Parede

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final. Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada é fundamental para excelência do resultado.
- c) Manusear e armazenar com cuidado dos packs para evitar danos ao material;
- d) Utilizar **argamassa ACIII. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial**. Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- e) Marque os níveis de assentamento, umedeça a base antes da aplicação, aplique a argamassa na parede com a lado dentado da desempenadeira, aplique a argamassa em toda superfície do produto, realizar dupla colagem aplique as peças na parede, pressione e nivele com os dedos ou martelo de borracha, para melhor resultado faça amarração das juntas entre as peças, para melhor acabamento em quinas e cantos, faça o corte fresando o produto em 45 graus.
- f) Não há necessidade de rejuntas, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca.
- g) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- h) Após a colocação e secagem total da argamassa (48 a 72 horas), lavar com lava jato alta pressão, esfregão e detergente alcalino. Áreas internas utilizar água e esponja;
- i) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas. Testar sempre em uma amostra.
- j) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos, que seja bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- l) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;

Smart Pack Antiqua Gold

Manual de Instalação - Piso

- a) A utilização da Antiqua Gold é recomendada para áreas de baixo tráfego como jardins ou áreas internas ou externas residenciais.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final. Mesclar os packs e misturar as peças, para simular piso a ser assentado é fundamental para excelência do resultado.
- c) O desnível do contra piso de concreto deverá ser de pelo menos 3,5cm. O contra piso deve estar totalmente limpo, sem poeiras ou sujeiras que impeçam a correta aderência da argamassa;
- d) Manusear e armazenar com cuidado os packs para evitar danos ao material;
- e) Utilizar **argamassa ACIII**. Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- f) Realizar dupla colagem, passar argamassa no contrapiso e na peça, fechando toda a área de contato da peça com o piso.
- g) Esse material pode ser aplicado com junta seca ou receber rejunte. Caso opte por rejunte, cuidado ao rejuntar para não sujar a rocha. Limpar a argamassa e rejunte que porventura toque as rochas naturais com esponja úmida rapidamente. Esperar 24 horas para rejuntar caso essa seja a opção.
- h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- i) Após a colocação e secagem total da argamassa, lavar com água (lava jato alta pressão). Áreas internas utilizar água e esponja;
- j) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto;
- k) Caso a opção seja aplicar produto para dar brilho, utilizar resina acrílica a base de água. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas.
- l) Os acabamentos nos cantos poderão ser feitos com o auxílio de máquina manual ou de bancada com disco frezando 45 graus ambos os lados.
- m) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras.
- n) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- o) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;